



تأثير تبين الشعير المعامل باليوربا وقوالب العلف المدعمة باليوربا والمولاس على خصائص

صوف الضأن البربري الليبي

*عبدالكريم محمد أحتاش	حسين عبدالسلام سليم	حسن سعد المبروك	وفاء الهادي القلهودي
قسم الإنتاج الحيواني – كلية الزراعة – جامعة طرابلس – ليبيا	قسم الإنتاج الحيواني – كلية الزراعة – جامعة طرابلس – ليبيا	قسم الإنتاج الحيواني – كلية الزراعة – جامعة طرابلس – ليبيا	قسم الإنتاج الحيواني – كلية الزراعة – جامعة طرابلس – ليبيا

*a.htash@uot.edu.ly

الملخص

تبين محاصيل الحبوب فقير في المكونات الغذائية الهامة ولا يمكن أن يلبى الاحتياجات الغذائية للمجترات بدون دعمه بالنيتروجين ومصدر للطاقة. أجريت هذه الدراسة لتقييم تأثير كل من تبين الشعير المعامل باليوربا (UTBS) (4% وزن/وزن) وقوالب العلف المدعمة بالمولاس واليوربا (UMB) على الأداء الإنتاجي في الضأن البربري الليبي. استخدم عدد 112 حيوان لدراسة خصائص الصوف وزعت بشكل عشوائي على أربع معاملات، تبين غير معاملة (الشاهد)، تبين معاملة باليوربا (1)، تبين غير معاملة باليوربا مع قوالب العلف (2)، تبين معاملة باليوربا مع قوالب العلف (3). أظهرت النتائج التأثير المعنوي لاستخدام UMB و UTBS على وزن جزء الصوف وقطر الليفة وطول الخصلة وطول الليفة وعدد الانشاءات في الألياف الناعمة والخشنة ونسبة أنواع الألياف. أعطت الكباش أثقل وزن جزء صوف (2.17 كجم) في المعاملة (1)، بينما أعطت النعاج أثقل وزن جزء صوف في معاملة الشاهد (2.10 كجم). أعطت الكباش أعلى قطر للألياف في المعاملة (1) تقدر بـ 61.92 ميكرون مقارنة بالمعاملات الأخرى، بينما أعطت الإناث أعلى قطر للألياف في معاملة الشاهد (45.02 ميكرون). طول الخصلة كانت الأطول في كباش المعاملة (2) 10.40 سم، إلا أنها كانت الأطول في نعاج معاملة الشاهد (10.90 سم). كانت طول الليفة في النعاج والكباش الأطول في المعاملة (1) مقارنة بالمعاملات الأخرى (11.92 سم، 12.50 سم على التوالي). أظهرت النتائج ارتفاع عدد انشاءات الألياف الناعمة للذكور في معاملة الشاهد والمعاملة (1) (2/10.41 سم و 2/10.34 سم على التوالي)، بينما ارتفع عدد انشاءات الألياف الناعمة في نعاج الشاهد والمعاملة (3) (2/10.12 سم و 2/10.19 سم على التوالي). أقل نسبة من الألياف الخشنة كانت في المعاملة (1) لكل من الذكور والإناث (16.16 % و 12.38 % على التوالي). وجد أن المعاملة (3) أعطت أعلى نسبة نيتروجين (10.50%) في صوف الذكور بينما أعطت المعاملة (2) أعلى نسبة نيتروجين في ألياف صوف الإناث (10.91%). نستنتج من هذه الدراسة أن المعاملة بـ UMB و UTBS يمكن استخدامها بأمان لتحسين إنتاج الصوف في الضأن البربري الليبي.

الكلمات المفتاحية: الضأن، جزء الصوف، التبن، اليوربا، القوالب العلفية.

1. المقدمة

تقدر أعداد الضأن بحوالي 3.0 مليون رأس (تقرير الموارد الحيوانية 2020)، ويمثل الضأن البربري 95% من الضأن في ليبيا وهي سلالة ذات الذيل الغليظ واللون الأبيض مع وجود بقع من اللون الأسود والبني على الجسم والوجه والأرجل،



ويعتبر الصوف من منتجات الضأن ويساهم في زيادة دخل المربي ويعتبر من النوع الحشن في سلالة البربري الليبي حيث يستعمل في صناعة السجاد والأغطية، وقد أشار أحتاش (2005) في دراسته لخصائص الصوف أن الضأن البربري الليبي يندرج تحت السلالات المنتجة لصوف السجاد، وتبين الدراسات السابقة بأن الخصائص الكمية والنوعية للصوف تتباين حسب الظروف البيئية ونظم التغذية التي يرى فيها الحيوان، وقد وجد أن متوسط وزن جزة الصوف الخام للضأن البربري الليبي تتراوح من 1.6 كجم – 1.98 كجم (أحتاش، 2005 و أبو زخار، 2014)، كما درست الخصائص النوعية لصوف الضأن البربري الليبي من طول الخصلة والليفة وقطر الليفة وعدد الانثناءات في الألياف الناعمة والحشنة ونسبة الألياف الناعمة والحشنة والكمية (بن عامر وخروفة، 1995 و أحتاش ومجيد، 2003 و أحتاش، 2005 و et al. 2008 Akraim, 2008 وسليمان، 2008 و أبو زخار، 2014) حيث تتباين النتائج وفق نظم الإنتاج والتربية.

تعتبر التغذية لها الدور الهام في إنتاج الصوف وخصائصه، وتشير الدراسات بأن نقص العناصر الغذائية من الناحية الكمية والنوعية لها تأثير مباشر على وزن الجزة والخصائص النوعية للألياف، الأمر الذي يتطلب تقديم علائق علف متزنة، وأصبح من الضروري تطبيق أساليب التغذية الرشيدة للحصول على إنتاج عالي وذو جودة عالية تعود بالمرادود الاقتصادي على المربين. لقد ذكر Aallden, (2001) أن نمو الصوف في ضأن المارينو تستجيب للتغيرات في التغذية على مدار السنة. كما تم الإشارة إلى أن معدل إنتاج ألياف الصوف وخصائصها تتأثر بالاختلافات في إمداد حويصلات الصوف بالمواد الغذائية (Khan et al, 2012).

إن أهمية استخدام الأتبان المعاملة باليوربا في تغذية المحترات كمصدر للنيتروجين (البروتين) في رخص ثمنه مقارنة بالمصادر الطبيعية من البروتين وسرعة تحلله مما يزيد من نشاط الأحياء الدقيقة بالكروش ويحسن من هضم العليقة، وتجعل الحيوان يستهلك قدرأ أكبر من العلف عند خلطها مع الأتبان أو مع مكونات القوالب العلفية (العربي، 2015). تحدف هذه الدراسة إلى استخدام الأتبان المعاملة باليوربا والقوالب العلفية المعاملة باليوربا والمولاس ومدى تأثيرها على بعض خصائص الصوف الطبيعية والكيميائية في الضأن البربري الليبي.

2. مواد وطرق البحث

أجريت الدراسة بمحطة الأغنام التابعة لمحطة أبحاث كلية الزراعة في جامعة طرابلس، نفذت الدراسة في موسم جز الصوف (2014) حيث تجز الحيوانات مرة واحدة في السنة بالمحطة (شهر أبريل)، كل الحيوانات في حالة صحية جيدة ولم تتعرض إلى مشاكل مرضية أثناء نمو الصوف ويتم تقديم احتياجاتها من الأعلاف والماء داخل الحظيرة، تقدم الأعلاف المركزة بقدر 500 جرام/الرأس/يوماً مع الأتبان المعاملة باليوربا والقوالب العلفية المدعمة باليوربا والمولاس التي تم تجهيزها بالمحطة حسب ما جاء في دراسة (Mabrouk et al., 2015). قسمت الحيوانات إلى أربع معاملات وهي على النحو التالي: مجموعة الشاهد، مجموعة تبن معامل باليوربا (1)، مجموعة تبن غير معامل باليوربا + قوالب علفية مدعمة باليوربا والمولاس (2)،



مجموعة تبن معامل باليوربا + قوالب علفية مدعمة باليوربا والمولاس (3). كان عدد الحيوانات المجزوة (112 رأس)، وزنت وسجلت أوزان جزات الصوف وأخذت عينات من الصوف أثناء عملية الجز من المنطقة الوسطى بالجانب الأيمن للحيوان وذلك لإجراء القياسات النوعية لألياف الصوف.

1.2. قياسات الصوف

أجريت القياسات والتحليل لخصائص الصوف بمختبر الصوف ومعمل تحليل الأعلاف بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة وقسم النسيج بمركز البحوث الصناعية ومختبر الصوف بمصنع بني وليد للصناعات الصوفية، لتقدير خصائص الصوف المتمثلة في طول الخصلة والليفية، وعدد الإنشاءات/2سم في الليفية، ونسبة أنواع الألياف (الناعم، الخشن، الكمب) حيث اتبعت الطريقة المستخدمة في دراسة أحتاش (2005)، و لتقدير قطر الليفية أخذت حزمة من الألياف طولها 1 سم وضعت تحت المجهر ذو الشاشة الدائرية المتصل بجهاز الحاسوب لتسجيل قراءات قطر الليفية، ولقياس قوة الشد استخدم جهاز شد الألياف، كما أخذ 1 جم من الصوف لتقدير نسبة النيتروجين باستخدام جهاز كيلدال حسب الخطوات المتبعة.

2.2. التحليل الإحصائي

أجري التحليل الإحصائي للبيانات المتحصل عليها باستخدام برنامج (SAS, 2013)، ولمقارنة الفروق بين المتوسطات استخدم اختبار دانكن (Duncan, 1958)، وكان النموذج الإحصائي:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + e_{ij}$$

حيث:

$$Y_{ij} = \text{الصفة المدروسة}$$

$$\mu = \text{المتوسط العام}$$

$$T_i = \text{المعاملة حيث } i = 1, 2, 3, 4$$

$$e_{ij} = \text{الخطأ العشوائي}$$

3. النتائج والمناقشة

تناقش النتائج تأثير استخدام الأتبان المعاملة باليوربا والقوالب العلفية المعاملة باليوربا والمولاس على خصائص صوف الضأن البربري الطبيعية والكيميائية على النحو التالي:

1.3. وزن جزء الصوف الخام

أظهرت النتائج أن المتوسط العام لوزن الجزء كان 1.92 كجم وهي قريبة من نتائج دراسة أبوزخار (2014) والتي كانت 1.98 كجم. التأثير المعنوي لمعاملة الأتبان باليوربا والقوالب العلفية المدعمة باليوربا والمولاس كان واضحا على وزن جزء



الصوف الخام (جدول 1) حيث أوزان جزات الصوف الخام في الذكور كانت الأعلى في المجموعة (1) (0.20 ± 2.17 كجم) والأقل في مجموعة الشاهد (0.21 ± 1.60 كجم)، بينما لم تختلف معنويًا وزن جزات الصوف في المجموعات 2 و 1 و الشاهد (0.20 ± 2.06 كجم، 0.19 ± 1.70 كجم، 1.60 ± 0.21 كجم على التوالي)، وزن جزات الصوف في الإناث لم تختلف معنويًا نتيجة معاملة الأتبان باليوريا والقوالب العلفية المدعمة باليوريا والمولاس وتراوحت وزن الجزات 1.73 كجم – 2.10 كجم. بينت الدراسات أهمية عامل التغذية وتأثيره على صفة وزن جزء الصوف الخام، فقد ذكر Knox and Steel (1999) أن تغذية حملان المارينو على تبين الشوفان المعامل باليوريا كان نمو الصوف فيها أعلى من الحملان التي تغذت على تبين الشوفان غير المعامل باليوريا. وأوضح Butler et al., (1994) بأن استخدام قوالب اليوريا في علف ضأن المارينو كان له تأثير معنوي على وزن جزء الصوف الخام حيث كانت 4.6 كجم مقارنة بوزن الجزء الخام في قطع الشاهد التي كانت 3.6 كجم، ولكن الباحث يحذر من التعامل مع هذه النتيجة قبل تكرار الدراسة للتأكد من النتائج.

2.3. قطر الليفة

يبين الجدول (1) أن المتوسط العام لقطر الليفة كان 43.34μ ، قطر الليفة في هذه الدراسة كان أعلى من نتائج الدراسات على نفس السلالة (بن عامر وخروفه، 1995 و احتاش ومجيد، 2003 و احتاش، 2005 و Akraim et al., 2008). متوسط قطر الليفة في الذكور كان أعلى منه في الإناث (45.41μ و 42.13μ على التوالي). يوضح الجدول (1) التأثير المعنوي لمعاملة الأتبان باليوريا والقوالب العلفية المدعمة باليوريا والمولاس على قطر الليفة، حيث أعطت الذكور في المجموعة (1) أسمك قطر لليفة (61.92μ) بينما الذكور في المجموعة (2) أعطت أقل قطر ليفة (31.92μ) واختلفت هاتين المجموعتين معنويًا مع كل من مجموعة (3) ومجموعة الشاهد، ولنفس الجنس مجموعة (3) ومجموعة الشاهد لم تختلف معنويًا في قطر الليفة (44.80μ و 43.00μ على التوالي). ويتضح من الجدول (1) أن مجموعة الشاهد في الإناث كانت الأعلى في قطر الليفة (45.02μ) مع اختلافها معنويًا مع المجموعة (2) (38.00μ)، مجموعات الشاهد و 1 و 3 لم تختلف معنويًا في قطر الليفة. إن ارتفاع قطر الليفة مؤشر لخشونة ليفة الصوف حيث تندرج الأصواف الخشنة بقطر ليفة يتراوح من 25 – 40 ميكرون، وهذا القياس لقطر الليفة يفيد صناعة السجاد والأكلمة.



جدول (1) وزن جزء الصوف الخام (كجم) وقطر الليفة حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

قطر الليفة		وزن جزء الصوف		المعاملة
♀	♂	♀	♂	
2.19 \pm 41.13 cd	3.18 \pm 61.92a	0.14 \pm 1.96ab	0.20 \pm 2.17a	تبن معاملة باليوربا
2.51 \pm 38.00 ^{bc}	3.18 \pm 31.92 ^b	0.16 \pm 1.73 ^{abc}	0.20 \pm 2.06 ^{ab}	تبن غير معاملة باليوربا + قوالب علفية
2.51 \pm 44.35 ^{cd}	2.90 \pm 44.80 ^{cd}	0.16 \pm 2.10 ^a	0.19 \pm 1.70 ^{abc}	تبن معاملة باليوربا + قوالب العلفية
2.37 \pm 45.02 ^d	3.35 \pm 43.00 ^{cd}	0.15 \pm 1.99 ^{ab}	0.21 \pm 1.60 ^{bc}	الشاهد
1.20 \pm 42.13	1.58 \pm 45.41	0.15 \pm 1.95	1.880.2 \pm	المتوسط
43.34		1.92		المتوسط العام

a, b, c, d المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).

3.3. طول الخصلة

يوضح الجدول (2) أن المتوسط العام لطول الخصلة في هذه الدراسة 9.96 سم، هذه النتيجة قريبة من الذي تحصل عليه أبوزخار (2014) في دراسته للضأن البربري حيث وجدها 9.67 سم. متوسط طول الخصلة في الذكور 0.42 \pm 9.34 سم بينما في الإناث 0.30 \pm 10.31 سم، وقد أعطت ذكور مجموعة التبن غير المعاملة باليوربا مع القوالب العلفية أطول الخصلات 0.84 \pm 10.40 سم وبفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بذكور مجموعة تبن معاملة باليوربا مع القوالب العلفية وكانت الأقصر في طول الخصلة بـ 0.77 \pm 8.55 سم، الذكور في مجموعة التبن المعاملة باليوربا ومجموعة الشاهد لا توجد بينهما فروقا معنوية ($P > 0.05$) حيث كان متوسط طول الخصلة 0.84 \pm 9.17 سم و 0.88 \pm 9.24 سم على التوالي. وكما هو موضح في الجدول (2) لا توجد فروق معنوية ($P > 0.05$) بين مجموعات المعاملة في طول الخصلة في الإناث حيث تراوحت بين 0.64 \pm 9.82 سم و 0.63 \pm 10.90 سم.

4.3. طول الليفة

يوضح الجدول (2) أن المتوسط العام لطول الليفة في هذه الدراسة 11.02 سم، هذه النتيجة تتوافق مع دراسة أحتاش (2005) الذي وجد أن طول الليفة كان 11.15 سم، بينما طول الليفة في هذه الدراسة كانت أقل مما تحصل عليه كل من بن عامر وخروفة (1995) و Akraim et al., (2008) في دراستهم لنفس السلالة حيث كان طول الليفة 13 سم و 12.16 سم على التوالي. كان متوسط طول الليفة في الذكور 0.25 \pm 11.75 حيث أعطت ذكور مجموعة 3 أقل طول ليفة 0.47 \pm 10.30 سم وبفارق معنوي ($P < 0.05$) مع ذكور مجموعات الشاهد و 1 و 2 التي تراوحت بين 0.54 \pm 11.82 سم و 0.51 \pm 12.50 سم، كما كان متوسط طول الليفة في الإناث 0.19 \pm 10.56 سم وقد أعطت إناث المجموعة (1) أطول الألياف 0.35 \pm 11.92 سم وبفارق معنوي مع إناث مجموعات الشاهد و 2 و 3 التي تراوحت فيها طول الليفة بين 0.38 \pm 9.94 سم و 0.40 \pm 10.30 سم.



جدول (2) طول الخصلة (سم) وطول الليفة (سم) حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

طول الليفة		طول الخصلة		المعاملة
♀	♂	♀	♂	
^a 0.35±11.92	^a 0.51±12.50	^b 0.51±10.51	^{abc} 0.84±9.17	تبين معاملة باليوربا
^b 0.40±10.07	^a 0.51±12.38	^{ab} 0.64±9.82	^b 0.84±10.40	تبين غير معاملة باليوربا + قوالب علفية
^b 0.40±10.30	^b 0.47±10.30	^{ab} 0.68±10.03	^{ac} 0.77±8.55	تبين معاملة باليوربا + قوالب علفية
^b 0.38±9.94	^a 0.54±11.82	^b 0.63±10.90	^{abc} 0.88±9.24	الشاهد
0.19±10.56	0.25±11.75	0.30±10.31	0.42±9.34	المتوسط
11.02		9.96		المتوسط العام

a, b, c المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).

5.3. عدد الانتشاءات في الألياف الناعمة والخشنة

يبين الجدول (3) أن المتوسط العام لعدد الانتشاءات في الألياف الناعمة كان 2/8.81 سم وعدددها في الألياف الخشنة كان 2/4.80 سم، هذه النتائج كانت أعلى من نتائج دراسة أحتاش (2005) الذي كان عدد الانتشاءات في الألياف الناعمة والخشنة 6.61 و 2/2.59 سم على التوالي، بينما نتائج هذه الدراسة كانت أقل من نتائج دراسة أبوزخار (2014) لنفس السلالة تحت نظام التربية المكثف حيث كان المتوسط لعدد الانتشاءات في الألياف الناعمة 2/11.02 سم، ومتوسط عدد الانتشاءات في الألياف الناعمة في الذكور 2/9.34 سم، ويتضح من الجدول (3) بأن الذكور في مجموعة التبن غير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية أعطت أقل عدد إنتشاءات/2 سم في الألياف الناعمة (0.69±6.64) وفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعات المعاملة الأخرى التي تراوحت بين 0.63±9.75 و 0.52±10.41. وكان متوسط عدد الانتشاءات الناعمة/2 سم في الإناث 0.32±10.31 حيث أعطت مجموعتي التبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية والشاهد أعلى عدد للانتشاءات/2 سم وبفارق معنوي مقارنة بمجموعتي التبن المعامل باليوربا والتبن غير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية.

متوسط عدد الانتشاءات في الألياف الخشنة في الذكور كانت 2/0.34±9.29 سم وأعطت مجموعتي التبن المعامل باليوربا والتبن المعامل باليوربا والقوالب العلفية أعلى عدد إنتشاءات في الألياف الخشنة (2/0.83±7.86 سم) وبفارق معنوي ($P < 0.05$) مع مجموعة التبن غير معاملة باليوربا مع القوالب العلفية ومجموعة الشاهد، ونلاحظ من الجدول (3) عدم وجود فروق معنوية ($P > 0.05$) بين مجموعتي التبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية و الشاهد، كذلك لا توجد فروق معنوية بين مجموعتي التبن المعامل باليوربا والتبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية، ويبين الجدول (3) أن متوسط عدد الانتشاءات في الألياف الخشنة في الإناث كانت 0.26±8.61 سم وأعطت مجموعتي التبن المعامل باليوربا مع



القوالب العلفية والشاهد أعلى عدد إنشئات في الألياف الخشنة/2سم بفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة مع مجموعتي التبن المعامل باليوربا والتبن غير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية.

جدول (3) عدد الانشئات في الألياف الناعمة والخشنة/2سم حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

الألياف الخشنة		الألياف الناعمة		المعاملة
♀	♂	♀	♂	
^b 0.57±3.50	^a 0.83±7.86	^b 0.48±7.55	^a 0.69±10.34	تبن معامل باليوربا
^b 0.64±2.08	^{bc} 0.83±3.37	^b 0.54±6.62	^b 0.69±06.64	تبن غير معامل باليوربا + قوالب علفية
^{cd} 0.68±5.37	^{ad} 0.76±6.90	^a 0.57±10.19	^a 0.63±09.75	تبن معامل باليوربا + قوالب علفية
^{ad} 0.62±5.76	^{bd} 0.87±5.46	^a 0.52±10.12	^a 0.52±10.41	الشاهد
0.26±8.61	0.34±9.29	0.32±10.31	0.42±09.34	المتوسط
4.80		8.80		المتوسط العام

a, b, c, d المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).

6.3. نسبة الألياف الناعمة والخشنة والكمية

توضح نتائج الدراسة بأن المتوسط العام للألياف الناعمة والخشنة والكمية كانت 59.55% و 32.57% و 8.02% على التوالي (الجدول 4)، ونتائج هذه الدراسة لا تتوافق مع نتائج دراسة أحتاش و مجيد (2003) في دراستهم لخصائص الصوف في الضأن البربري، حيث وجد أن نسبة الألياف الناعمة والخشنة والكمية كانت 76.84% و 14.51% و 7.35% على التوالي، بينما نتائج هذه الدراسة قريبة من نتائج أحتاش (2005) في دراسته لخصائص الصوف في الضأن البربري من مناطق مختلفة من ليبيا حيث وجد أن نسبة الألياف الناعمة والخشنة والكمية كانت 67.62% و 22.86% و 9.53% على التوالي. نسبة الألياف الناعمة في الذكور في مجموعة التبن المعامل باليوربا كانت الأعلى (69.63±6.95%) بفارق معنوي مقارنة بالمجموعات الأخرى، بينما نسبة الألياف الناعمة في الإناث بمجموعتي التبن المعامل باليوربا ومجموعة الشاهد كانتا الأعلى وبفارق معنوي مع مجموعة التبن غير معامل باليوربا مع القوالب العلفية، لم تختلف معنويا ($P > 0.05$) نسبة الألياف الناعمة في الإناث في مجموعة التبن غير معامل باليوربا مع القوالب العلفية عن مجموعة التبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية. وفيما يخص نسبة الألياف الخشنة في الذكور في مجموعة التبن المعامل باليوربا كانت الأقل (16.16%) وبفارق معنوي مع المجموعات الأخرى، بينما نسبة الألياف الخشنة في الإناث نلاحظ من الجدول (4) أن مجموعتي التبن غير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية والتبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية (44.73% و 46.43% على التوالي) لم تختلفا معنويا مع بعضهما وكانتا أعلى من مجموعة التبن المعامل باليوربا (12.38%).



نسبة الألياف الكميية في الذكور كانت الأعلى لمجموعة التبن المعامل باليوربا ($3.60 \pm 14.20\%$) وفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعتي التبن غير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية و التبن المعامل باليوربا والقوالب العلفية ($3.60 \pm 3.50\%$ و $3.29 \pm 4.67\%$ على التوالي)، بينما نسبة الألياف الكميية لم تختلف معنويا ($P > 0.05$) في مجموعات التبن غير معامل باليوربا مع القوالب العلفية والتبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية والشاهد، وبنفس السياق كانت نسبة الألياف الكميية في الإناث بمجموعة التبن المعامل باليوربا هي الأعلى (14.89%) وفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعتي التبن المعامل وغير معامل باليوربا مع القوالب العلفية، بينما لم تكون هناك فروق معنوية ($P > 0.05$) بين مجموعتي التبن المعامل وغير المعامل باليوربا مع القوالب العلفية.

جدول (4) نسبة الألياف الناعمة والخشنة والكميية حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

الألياف الكميية %		الألياف الخشنة %		الألياف الناعمة %		المعاملة
♀	♂	♀	♂	♀	♂	
^a 2.48±14.89	^{ac} 3.60±14.20	^b 4.84±12.38	^b 7.02±16.16	^a 4.79±72.18	^a 6.95±69.63	تبن معامل باليوربا
^b 2.84±4.03	^b 3.60±3.50	^a 5.55±44.73	^a 7.02±38.94	^b 5.49±50.66	^b 6.95±59.24	تبن غير معامل باليوربا + قوالب علفية
^b 2.84±1.21	^b 3.29±4.67	^a 5.55±46.43	^a 6.41±39.23	^{ab} 5.49±53.99	^b 6.34±56.42	تبن معامل باليوربا + قوالب
^{ad} 2.68±11.96	^{bc} 3.97±5.88	^{ab} 5.23±32.34	^a 7.40±36.11	^a 5.18±55.04	^b 7.33±58.00	الشاهد
2.71 ± 8.02	3.62 ± 7.06	5.29 ± 33.97	6.96 ± 32.61	5.24 ± 57.97	6.89 ± 60.82	المتوسط
8.02		32.57		59.55		المتوسط العام

a, b, c, d المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).

7.3. قوة الشد

كان المتوسط العام لقوة الشد في ألياف الصوف في هذه الدراسة 5.71 نيوتن، لا تتوافق هذه النتيجة مع دراسة Bulter et al., (1994) لألياف سلالة المارينو حيث كانت قوة الشد 37 نيوتن (جدول 5)، متوسط قوة الشد في ألياف الصوف في الذكور والإناث كانت 6.05 و 5.47 نيوتن على التوالي. يتضح من الجدول (5) أن ذكور مجموعة التبن المعامل باليوربا مع القوالب العلفية كانت أقل قوة الشد (0.35 ± 5.2 نيوتن) بفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعات التبن المعامل باليوربا والتبن غير المعامل باليوربا والقوالب العلفية والشاهد (0.34 ± 6.22 و 0.34 ± 6.18 و 0.17 ± 6.63 نيوتن على التوالي)، بينما في الإناث مجموعتي التبن المعامل باليوربا والتبن المعامل باليوربا والقوالب العلفية أعطت أعلى قوة الشد (0.27 ± 6.23 و 0.31 ± 6.59 نيوتن على التوالي) بفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعتي التبن غير المعامل باليوربا والقوالب العلفية والشاهد (0.29 ± 4.08 و 0.14 ± 4.96 نيوتن على التوالي).



جدول (5) قوة الشد في الألياف حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

قوة الشد		المعاملة
♀	♂	
0.27 ± 6.23^a	0.34 ± 6.22^a	تين معاملة باليوربا
0.29 ± 4.08^c	0.34 ± 6.18^a	تين غير معاملة باليوربا + قوالب علفية
0.31 ± 6.59^a	0.35 ± 5.20^b	تين معاملة باليوربا + قوالب
0.28 ± 4.96^{bc}	0.35 ± 6.63^a	الشاهد
0.14 ± 5.47	0.17 ± 6.05	المتوسط
5.71		المتوسط العام

a, b, c, d المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).

8.3. نسبة النيتروجين

أشار عشموي (1981) أن نسبة النيتروجين في ألياف الصوف تتراوح ما بين 16-17%، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن المتوسط العام لنسبة النيتروجين في ألياف صوف الضأن البربري 9.89% (الجدول 6)، لا تتوافق هذه النتيجة مع ما تحصل عليه اللحم (2006) في دراسته لصوف سلالة ضأن العواسي حيث كانت نسبة النيتروجين 13.6%. بينت النتائج أن ألياف الصوف في الذكور في مجموعة التين المعاملة باليوربا والقوالب العلفية تحتوي على أعلى نسبة نيتروجين (10.50%) بفارق معنوي ($P < 0.05$) مقارنة بمجموعة التين غير المعاملة باليوربا والقوالب العلفية ($2.62 \pm 8.91\%$)، هذا ولم تختلف معنوياً ($P > 0.05$) مجموعات التين المعاملة باليوربا والتين غير المعاملة باليوربا والقوالب العلفية والشاهد في نسبة النيتروجين بألياف الصوف ($2.62 \pm 8.96\%$ و $2.62 \pm 8.91\%$ و $3.41 \pm 9.51\%$ على التوالي). أظهرت النتائج في الجدول (5) عدم وجود فروق معنوية ($P > 0.05$) في نسبة النيتروجين بمجموعات المعاملة في الإناث والتي تراوحت بين $2.09 \pm 9.99\%$ - $3.46 \pm 10.91\%$.

جدول (6) نسبة النيتروجين في الألياف حسب المعاملة وجنس الحيوان (المتوسط \pm الخطأ القياسي).

النيتروجين %		المعاملة
♀	♂	
2.09 ± 9.99^{bc}	2.62 ± 8.96^{ac}	تين معاملة باليوربا
3.46 ± 10.91^b	2.62 ± 8.91^a	تين غير معاملة باليوربا + قوالب علفية
3.46 ± 10.51^{ab}	2.31 ± 10.50^b	تين معاملة باليوربا + قوالب
2.83 ± 10.41^b	3.41 ± 9.51^{ab}	الشاهد
1.51 ± 10.36	1.39 ± 9.47	المتوسط
9.89		المتوسط العام

a, b, c, d المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف داخل العمود لا يوجد بينها فروق معنوية ($P < 0.05$).



4. الخلاصة

يتضح من النتائج أن صوف الضأن البربري الليبي من النوع الخشن وبذلك يندرج تحت السلالات المنتجة لصوف السجاد، والتبن المعامل باليوربا والقوالب العلفية المعاملة باليوربا والمولاس يمكن استخدامه بأمان لتحسين إنتاج الصوف، ولكن يتطلب إجراء دراسات متقدمة لدعم نتائج هذه الدراسة والتأكيد على مدى إمكانية استخدام الأعلاف الخشنة المعاملة كيميائياً والقوالب العلفية لتحسين إنتاجية صوف الضأن البربري الليبي.

المراجع

- أبوزخار، ع. (2014). تقدير المعالم الوراثية لمعدلات النمو وخصائص الصوف للضأن المحلية البربري. أطروحة ماجستير، قسم الإنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة طرابلس.
- أحتاش، ع. (2005). خصائص صوف الضأن البربري الليبي والعوامل المؤثرة فيها. مجلة العلوم الأساسية والتطبيقية. المجلد الخامس عشر، العدد الأول: 158-180.
- أحتاش، ع. و مجيد، ع. (2003). خصائص الصوف في مناطق الجسم المختلفة للضأن البربري الليبي. مجلة العلوم الأساسية والتطبيقية. السنة الثانية عشر - العدد الثاني عشر: 28-38.
- العربي، ع. (2015). تأثير تغليف سعف النخيل المعامل باليوربا على أداء حملان أغنام البربري الليبي. أطروحة ماجستير، قسم الإنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة طرابلس.
- للحمام، ب. (2006). أثر التحسين الوراثي لأغنام العواسي في بعض المؤشرات الإنتاجية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية. المجلد 22، العدد 2: 45-60.
- بن عامر، أ. و خروفة، أ. (1995). مواصفات صوف الأغنام البربرية وبعض العوامل المؤثرة عليها. مجلة المختار للعلوم. المجلد (2) العدد (1): 38-46.
- تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في ليبيا. (2020). لجنة الموارد الوراثية الحيوانية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- سليمان، سليمان. (2008). تقييم بعض الخصائص الطبيعية والكيميائية لصوف أغنام البربري الليبية بمنطقة مصراتة. أطروحة ماجستير، قسم الإنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة التحدي.

Akraim, F. I. S., Milad, A., Abdulkarim, A. & Gamen, M. (2008). Wool characteristics of Libyan Barbary sheep in North-eastern Libya: I. Fiber diameter and staple length. *Livestock Research for rural development*. 20: (8).

Allden, W. G. (2001). Feed intake, diet composition and wool growth. University of New England Publishing Unit, Armidale. 61-78.



- Butler, L. C., Head, G. M., & Foster, H. F. (1994). Live weight and wool production and their seasonal pattern in Merino wethers fed a urea supplement. *Proc. Aust. Soc. Anim. Prod.* Vol. 20- 449.
- Duncan, D. B., (1955). The Multiple Ranges and F. tests. *Biometrics* :11, 1- 42.
- Khan, M. J., Asad, A., Ayaz, M., Naeem, M., Akhter, M. S. & Soomro, M. H. (2012). Factors affecting wool quality and quantity in sheep. *African J. of Biotechnology*. Vol.11 (73), PP. 13761 – 13766.
- Knox, M. R. & Steel, J. W. (1999). The effect of urea supplementation on production and parasitological response of sheep infected with *Hoemonchus contortus* and *Trichostrongylus colubriformis*. *Veterinary Parasitology*: Vol.15:83 (2) 123-35.
- Mabruk, H. S., Salim, H. A., Benschaban, A. E., Ahtash, A. E., Daeky, H. E., & Elmehabic, Z. N. (2015). The Effect of Urea Treated Straws and Urea-Molasses Feed Blocks (UMB) on Reproductive Performance of Libyan Barbary Sheep. *The 6th International Seminar on Tropical Animal Production Integrated Approach in Developing Sustainable Tropical Animal Production*. Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, 166-172.
- SAS. (2013). *Procedures Guide*. Release (9.2) edition, SAS Institute Inc. Cary. N.C. USA.



The Effect of Urea Treated Barley Straw and Urea-Molasses Feed Blocks on wool characteristics of Libyan Barbary sheep.

*Abdalkarim E. Ahtash

Animal production
Department- Faculty of
Agriculture - University of
Tripoli - Libya.

Hasan A. Salim

Animal production
Department- Faculty of
Agriculture - University
of Tripoli - Libya.

Hasin S. Mabruk

Animal production
Department- Faculty of
Agriculture - University of
Tripoli - Libya.

Wafa H. Elghalhouli

Animal production
Department- Faculty of
Agriculture - University
of Tripoli - Libya.

• a.ahtash@uot.edu.ly

Abstract

Cereal straws are deficient in critical nutrients and cannot meet nutrients requirement of ruminant without supplementation with nitrogen and energy sources. An experiment was conducted to evaluate the effect of urea treated Barley straw (UTBS) (4%W/W) and urea-molasses feed blocks (UMB) on productive performance of Libyan Barbary sheep. One hundred and twelve Barbary Sheep were assigned to study wool characteristics and randomly distributed to four treatments: untreated straw (control), Urea treated straw (T₁), untreated straw plus UMB blocks (T₂) and urea treated straw plus UMB Blocks (T₃). The results showed the significant effect of using UMB and (UTBS) on fleece weight, fiber diameter, staple length, fiber length, number of crimps on fine and coarse fiber and fiber type ratio. Rams gives heaviest fleece weight (2.17 kg) on (T₁), while ewes give heaviest fleece weight on control groups. Highest fiber diameter on (T₁) given by rams (61.92 μ) in comparison with other treatment, however, the highest fiber diameter was given by ewes on control group (45.02 μ). Staple length on rams was the longest on (T₂) (10.40 cm.), however, it was the longest on ewes of control (10.90 cm). Fiber length was the longest on the ewes and rams on (T₁) compared with the other treatment groups (11.92 cm and 12.50cm., respectively). The results showed that rams had a higher number of fine fiber crimps on (T₁) and control (10.34/2 cm and 10.41/2 cm., respectively). While ewes had a higher number of fine fiber crimps on control and (T₃) (10.12/2 cm. and 10.19/2 cm., respectively). The lowest coarse fiber ratio was found on the (T₁) group for both rams and ewes (16.16% and 12.38%, respectively). It was found that wool fiber of rams on (T₃) give highest nitrogen percentage (10.50%), while wool fiber of ewes on (T₂) give the highest nitrogen percentage (10.91%). In Conclusion, UMB and UTBS can be used safely to improve wool production of Libyan Barbary sheep.

Keywords: Sheep - fleece - straw - Urea - feed block.