

## تحضير الفضة النانوية من قشور الليمون باستخدام الموجات فوق الصوتية

نجلع محمد وريث، عائشة حسن الشريف

قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة مصراتة

Email: n.wryth@sci.misuratau.edu.ly

Submission date 30 . 12.2022 Acceptance date 4.01.2023 Electronic publishing date: 7.1.2023

**المخلص:** حضرت جسيمات الفضة النانوية من محلول مائي لملاح نترات الفضة تركيزه 1mM، وذلك باستخدام المستخلص المائي لقشور الليمون والموجات فوق الصوتية وهي طريقة غير مكلفة وغير سامة أو ضارة بالبيئة. تم تشخيص الجسيمات المحضرة باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية - المرئية، أظهرت نتائج الأشعة فوق البنفسجية - المرئية نجاح تصنيع الجسيمات النانوية حيث أظهرت الجسيمات المصنعة قمة امتصاص عند 450nm وكذلك طيف الأشعة تحت الحمراء بين أن المكونات الفعالة الموجودة في قشور الليمون قامت باختزال ايونات الفضة إلى جسيمات نانوية.

**الكلمات المفتاحية:** مواد نانوية، فضة نانوية، موجات فوق الصوتية، قشور ليمون، التخليق الأخضر.

## المقدمة

المواد النانوية هي دقائق متناهية الصغر تحتوي على بعد واحد على الأقل يتراوح بين 1-100 nm ونظرا لصغر حجمها فإن صفاتها تختلف عن المواد الأكبر حجما، وتتنوع من حيث طبيعة مصدرها إلى طبيعية أو مصنعة وقد تكون مواد عضوية أو غير عضوية [2,1]، يمكن تحضير الجسيمات النانوية بثلاثة طرق وهي الطرق الفيزيائية فيها يتم إنتاج الجسيمات النانوية بالتبخير والتكثيف في ظروف الضغط الجوي، الطرق الكيميائية تعتمد هذه الطريقة على استخدام املاح المعادن كعوامل اختزال، وهي أكثر أمنا مقارنة مع الطرق الفيزيائية ولا تتطلب ظروف قاسية للتصنيع وليست مكلفة وتنتج كميات كبيرة [3]. الطرق البيولوجية أو ما تعرف بالطرق الخضراء تتضمن الحصول على مواد أكثر تجانسا مع عيوب أقل وتعتمد هذه الطريقة على استخدام الكائنات الحية (فطر، بكتيريا، طحلب) أو النبات أو مستخلص النبات كعوامل مختزلة وهذه الطريقة صديقة للبيئة، أكثر امانا ودقة و أقل كلفة وهي المفضلة لما لها من مميزات ومعظم المواد المتفاعلة متوفرة وغير مكلفة وغير ضارة فلا تكون سامة ولنقاوة ناتجها وسهولة التحضير ولتجنب المشاكل التي تحدث في الطرق الفيزيائية والكيميائية يعتمد على الطرق الحيوية فيكون في كلتا الطريقتين تداخل وتأثير على فعالية الدواء للجسيمات ووجود بعض المواد السامة والمرافقة للجسيمات النانوية وهذا يرجع لأنها تكون بشكل مواد ممتزة على السطح، حيث تتميز الجسيمات المحضرة بالطرق الحيوية بالفعالية التحفيزية العالية والثابتية الكيميائية وتوصيلية كهربية جيدة والنقاوة العالية [4]. يتطلع الباحثون للوصول إلى طرق أكثر أمنا لتحضير جسيمات الفضة النانوية، من هذه الطرق الأكثر أمنا والأسرع استخداما مستخلصات أوراق النباتات وبذورها وغيرها من أجزاء النبات [5]. يوجد العديد من الأبحاث التي درست التصنيع الحيوي لجسيمات الفضة النانوية باستخدام المستخلصات النباتية قام Barman وآخرون بتصنيع جسيمات الفضة النانوية بإضافة المستخلص المائي لجذور الزنجبيل إلى محلول نترات الفضة [6]. بينما قام Bin-Jumah وآخرون بتصنيع جسيمات الفضة النانوية باستخدام المستخلص المائي لجذور البنجر [7]. كما تم استخدام ساق نبات الياسمين في تصنيع جسيمات الفضة النانوية من قبل Balasubramanian وآخرون [8]. و قام

Masilamani و آخرون باستخدام قشور البرتقال والليمون في

تصنيع جسيمات الفضة النانوية [9] تحضر جسيمات الفضة النانوية باختزال ايون الفضة باستخدام عوامل مختزلة وتعتبر قشور الليمون مصدر غني بالفلافونيدات والتي يمكن استخدامها في اختزال ايون الفضة لتحضير جسيمات الفضة نانوية [10]. في هذه الدراسة تم تحضير جسيمات الفضة النانوية بالطرق الخضراء وذلك باستخدام مستخلص قشور الليمون والموجات فوق الصوتية.

## الجزء العملي

## تحضير مستخلص قشور الليمون


تم جمع قشور الليمون وغسلت جيدا بالماء المقطر لإزالة الاتربة والاساخ وتركت حتى تجف تماما في درجة حرارة الغرفة وطحنت بمطحنة كهربائية، تم الاستخلاص بطريقة النقع لمدة 24h باستخدام الماء منزوع الايونات كمنيب تم وزن 1g من مسحوق قشور الليمون وأضيف إليها 40 ml ماء منزوع الايونات ووضعت على المحرك المغناطيسي للتحريك وبعد مرور 24h تم ترشيح المحلول بواسطة قطعة قماش مرتين ثم رشح المستخلص باستخدام ورق whatman رقم 1 ويحفظ المستخلص في قنينة زجاجية معتمة داخل الثلاجة (4°C) إلى حين إجراء التجارب ولمدة لا تتجاوز يومين [9].

## تحضير محلول نترات الفضة وضبط مولاريتته


تم تحضير 0.001M من نترات الفضة وذلك بإذابة 0.034g من نترات الفضة في كأس زجاجي نظيف ونقل نقلا كميًا إلى دورق قياسي سعة 200ml واكمل الحجم بالماء منزوع الايونات إلى حد العلامة وتم التأكد من مولارية المحلول المحضر بمعيارته بمحلول كلوريد الصوديوم (0.001M) في وجود كرومات البوتاسيوم كدليل.

## التخليق الأخضر لجسيمات الفضة النانوية باستخدام الموجات فوق الصوتية

تم إضافة 3 مل من مستخلص قشور الليمون المحضر إلى 40 مل من نترات الفضة (0.001M) وتكون الإضافة باستخدام السحاحة على شكل قطرات بالتدريج مع التحريك المستمر عند درجة حرارة الغرفة بعد الانتهاء من الإضافة يوقف التحريك




شكل (2). نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لجسيمات الفضة النانوية



شكل (3). نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمستخلص قشور الليمون (Extract) ومحلول نترات الفضة (AgNO3) وجسيمات الفضة النانوية (AgNP).

#### نتائج طيف الأشعة تحت الحمراء FT-IR

للتعرف على المجاميع الفعالة التي يحتويها مستخلص قشور الليمون والمسؤولة عن اختزال الفضة إلى جسيمات فضة نانوية والمجاميع الموجودة على سطح الجسيمات والتي تعمل على تثبيتها تم استخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء ووضح الشكل (4) مطياف الأشعة تحت الحمراء للمستخلص النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة حيث تظهر قمة امتصاص عريضة للمستخلص عند العدد الموجي  $3280\text{cm}^{-1}$  تعود إلى امتصاص مجموعة الهيدروكسيل OH والتي حدثت لها إزاحة في نتائج جسيمات الفضة النانوية  $3304\text{cm}^{-1}$  والحزمة عند  $1607\text{cm}^{-1}$  تعود إلى C=O لمجموعة الكربونيل و C=C الأروماتية و حدث لها إزاحة فظهرت عند  $1618\text{cm}^{-1}$  ويمكن أن تعزى هذه القمم بشكل رئيسي إلى الفلافونيدات والتربينات الموجودة بكثرة في قشور الليمون والتي تستخدم كعوامل مختزلة لتكوين جسيمات الفضة النانوية وهذا يتفق مع نتائج الدراسة السابقة [9]



شكل (4). نتائج طيف الأشعة تحت الحمراء لمستخلص قشور الليمون وجسيمات الفضة النانوية

ويتم تعريض المحلول للموجات فوق الصوتية (700KHz) لمدة 15Min باستخدام ultrasonic generator PHYWE المحلول في مكان مظلم في درجة حرارة الغرفة لمدة 24h ويلاحظ تغير اللون بمرور الوقت [9].

#### تشخيص جسيمات الفضة النانوية

تم قياس طيف الامتصاص لكل من محلول نترات الفضة ومستخلص قشور الليمون قبل وبعد إضافته لنترات الفضة وظهور اللون باستخدام جهاز مطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية في المدى (UV-Vis Spectrometer 200-800nm Agilent Technologies Cary 60 Malaysia) طيف الأشعة تحت الحمراء باستخدام (FT-IR Spectrometer Frontier)-USA Perkin Elmer) لمستخلص قشور الليمون ولجسيمات الفضة المحضرة.

#### النتائج والمناقشة

بعد الانتهاء من إضافة مستخلص قشور الليمون إلى محلول نترات الفضة لوحظ تغير لون المحلول إلى اللون الأصفر وبعد تعريض المحلول للموجات فوق الصوتية لوحظ بعد مرور حوالي 8h تغير في لون المحلول إلى اللون البني المحمر كما هو موضح في الشكل (1) إن تغير اللون دلالة على تكون جسيمات الفضة النانوية



شكل (1). يوضح تغير لون المحلول نتيجة لتكون جسيمات الفضة النانوية

#### نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية UV-Vis

لإعطاء دليل آخر على تكون جسيمات الفضة النانوية تمت دراسة طيف المركب باستخدام جهاز الطيف فوق البنفسجي والمرئي، كانت النتائج كما هو موضح بالشكل (2) حيث أظهرت الجسيمات النانوية المحضرة باستخدام الموجات فوق الصوتية قمة امتصاص عند 450nm. إن ظهور الذروة المرتفعة هو النمط الطيفي الذي يحدث بسبب إثارة البلازمون السطحية الموسعة التي تسبب تشتتاً قوياً للضوء بواسطة مجال كهربائي بطول موجي معين حيث تحدث ظاهرة الرنين يبدأ الارتفاع من حوالي 300nm ويكون على شكل بيبضاوي (Parabolic) من الأعلى وله قمة تمثل أعلى امتصاصية تقع عند 450nm تم تهبط بعدها. إن الشكل البيضاوي الذي راسه إلى الأعلى وقاعدته إلى الأسفل دليل على المادة النانوية والتي تبدأ بالتأثر عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية المرئية [9,11,12]. تشير الحزم الظاهرة التي لوحظت في المركب النانوي من المركبات الرئيسية (مستخلص قشور الليمون ومحلول نترات الفضة) بوضوح إلى حدوث تفاعل بين المكونين وتشكل مركب نانوي مستقر كما هو موضح في الشكل (3) وهذا يتفق مع نتائج دراسات سابقة [5,9].

10- JAIN, D., DAIMA, H. K., KACHHWAHA, S. and KOTHARI, S. 2009. Synthesis of plant-mediated silver nanoparticles using papaya fruit extract and evaluation of their anti microbial activities. Digest journal of nanomaterials and biostructures, 4, 557-563.

11- VEERASAMY, R., XIN, T. Z., GUNASAGARAN, S., XIANG, T. F. W., YANG, E. F. C., JEYAKUMAR, N. and DHANARAJ, S. A. 2011. Biosynthesis of silver nanoparticles using mangosteen leaf extract and evaluation of their antimicrobial activities. Journal of saudi chemical society, 15, 113-120.

12- OBAID, A. Y., AL-THABAITI, S. A., EL-MOSSALAMY, E., AL-HARBI, L. M. and KHAN, Z. 2017. Extracellular bio-synthesis of silver nanoparticles. Arabian Journal of Chemistry, 10, 226-231.

## المراجع

- 1- نايقا، منير، (2009) ، مقدمة في فهم علم النانو تكنولوجي، دار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، لبنان، ص 17.
- 2- الإسكندراني، شريف، (2010) ، تكنولوجيا النانو من أجل غذاء أفضل، مجلة عالم المعرفة السلسلة الشهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، إبريل العدد 104.
- 3- GOUR, A. and JAIN, N. K. 2019. Advances in green synthesis of nanoparticles. Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47, 844-851.
- 4- HUSSAIN, I., SINGH, N., SINGH, A., SINGH, H. and SINGH, S. 2016. Green synthesis of nanoparticles and its potential application. Biotechnology letters, 38, 545-560.
- 5- بامسعود، ف. ، باحويرث، ع. 2017. تأثير جسيمات الفضة النانوية المحضرة باستخدام مستخلص أوراق المريمرة *PROSOPIS AZADIRACHTA INDICA* والسيبيان *ULIFLORA* في إنبات ونمو بادرات نبات الكوسة *CUCURBITA PEPO* ونموها.
- 6- BARMAN, K., CHOWDHURY, D. and BARUAH, P. K. 2020. Bio-synthesized silver nanoparticles using Zingiber officinale rhizome extract as efficient catalyst for the degradation of environmental pollutants. Inorganic and nano-metal chemistry, 50, 57-65.
- 7- BIN-JUMAH, M., MONERA, A.-A., ALBASHER, G. and ALARIFI, S. 2020. Effects of green silver nanoparticles on apoptosis and oxidative stress in normal and cancerous human hepatic cells in vitro. International Journal of Nanomedicine, 15, 1537.
- 8- BALASUBRAMANIAN, S., JEYAPPAUL, U. and KALA, S. M. J. 2019. Antibacterial activity of silver nanoparticles using Jasminum auriculatum stem extract. International Journal of Nanoscience, 18, 1850011.
- 9- NILUXSSHUN, M. C. D., MASILAMANI, K. and MATHIVENTHAN, U. 2021. Green synthesis of silver nanoparticles from the extracts of fruit peel of Citrus tangerina, Citrus sinensis, and Citrus limon for antibacterial activities. Bioinorganic chemistry and applications, 2021.